ТВЕРДОМЕР ТК-14-250

Прибор модели ТК-14-250 по ГОСТ 13407-67 предназначен для измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла в соответствии с ГОСТ 9013-59. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока 200 В с допускаемым отклонением от минус 10 до плюс 15 %, с частотой 50 Гц.

В соответствии со своим назначением прибор состоит из следующих основных узлов:

- системы нагружения
- подвески грузовой
- привода
- винта подъемного.

Сменные столы входят в комплект сменных частей. Для поверки метрологических показателей прибор комплектуется набором мер твердости МТР-1. Все сменные части и инструмент уложены в футляр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Испытательные нагрузки:	
предварительная	**10 кгс**
общие	**60, 100, 150 кгс**
Предел допускаемой погрешности испытательных нагрузок:	
предварительной	**±2 %**
общих	**±0,5 %**
Отклонение среднего значения числа твердости, полученного на проверяемом приборе, от средней твердости образцовой меры твердости 2-го разряда МТР-1 ГОСТ 9031-75, единицы твердости, не более:	**- HRC 25±5 - ±2,0** **- HRC 45±5 - ±1,5** **- HRC 65±5 - ±1,0** **- HRA 83±3 - ±1,2** **- HRB 90±10 - ±2,0**
Мощность, потребляемая из сети, не более	**15 Вт**
Расстояние от стола до наконечника, не менее	**250 мм**
Расстояние от центра отпечатка до корпуса твердомера, не менее	**170 мм**
Скорость приложения основной нагрузки	**от 2 до 4 мм/с**
Габаритные размеры, не более	**580 х 330 х 770 мм**
Масса твердомера, не более	**126 кг**

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адресса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
http://www.asma-pribor.ru
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua